

HeneVital Hartöl Premium

PRODUKTBESCHREIBUNG

HeneVital Hartöl Premium ist ein nicht selbstentzündliches, Hartöl für hochwertige Massivholzmöbel und den Holzinneausbau, basierend auf natürlichen Ölen, Fettsäuren und Harzen, mit Zusatz von blei- und cobaltfreien Trockenstoffen in einer geruchsmilden Einstellung.

HeneVital Hartöl ist leicht verarbeitbar, bildet nach oxidativer Trocknung einen wischfesten, griffigen Schutzfilm, dringt gleichmäßig ins Holz ein, raut den Untergrund nicht auf und hinterlässt offenporige und dampfdurchlässige Oberflächen. Die Reparatur und das Auffrischen der geölten Flächen sind mit sehr wenig Aufwand verbunden.

Das Produkt entspricht den Anforderungen der ÖNORM EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ hinsichtlich der Migration bestimmter Elemente.

TECHNISCHE DATEN

Farbe:	farblos, weiß
Lieferviskosität:	ca. 15 sec. DIN Becher 4mm bei 20°C
Dichte:	farblos ca. 0,85 g/ml, weiß ca. 1,00 g/ml
Glanzgrad:	seidenglänzend, in Abhängigkeit von der Auftragsmenge

ANWENDUNG

- Für hochwertige Massivholzmöbel, Paneele und Leisten sowie Holzgegenstände im Innenbereich
- Bei gelegentlichem Kontakt mit Lebensmitteln ist keine signifikante Beeinträchtigung zu erwarten
- Zur Oberflächenbehandlung von Teak geeignet
- Auch für Kork- und Natursteinböden, Treppen sowie auf gebleichten Untergründen verwendbar

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung:	Holzschliff Korn 240 – 320 je nach Holzart, Auftragsverfahren und gewünschtem Effekt.
Auftragsart: Handauftrag	Auftragsmenge: 60 – 80 g/m ² Mit Pinsel oder weichem Scotch Brite (Schleifvliespad) im Überschuss aufbringen, einmassieren und den Überschuss mit Baumwolltüchern wieder sorgfältig abnehmen. Für hochwertige, griffigere Flächen erfolgt ein 2. Auftrag nach Trocknung über Nacht und Zwischenglätten.
Auftragsart: Walzauftrag	Auftragsmenge: ca. 10 g/m ² Glattwalze (Hartgummi), Hordenwagen

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Auftragsart: Spritzen	Auftragsmenge: 20 – 50 g/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes Auf Spritzviskosität einstellen, spritzen, Überschuss sorgfältig abnehmen, Hordenwagen.
Auftragsart: Tauchen	Je nach Holzart und Vorbehandlung verdünnen. Überschuss mit Baumwolltüchern sorgfältig abnehmen.
Viskositätskorrektur:	HeneVital Ölverdünnung Im Bedarfsfall kann mit bis zu 20% verdünnt werden.
Trocknung:	Die oxidative Trocknung erfolgt bei Raumtemperatur nach ca. 12 – 16 Stunden in Abhängigkeit von der Auftragsmenge.
Finish:	Bei gutem Holzschliff kann ein einmaliger Auftrag und Bürsten über Nacht ausreichen. Hochwertigere Flächen erreicht man durch eine weitere Schicht HeneVital Hartöl Premium oder HeneVital Hartwachsöl Premium .
Gerätereinigung:	HeneVital Ölverdünnung
Nachbehandlung, Pflege:	HeneVital Reinigungsbalsam HeneVital Pflegewachs
Reparatur von Schäden:	Siehe Pflegehinweise für HeneVital Öle und Ölwachse

LAGERFÄHIGKEIT

Lagerbeständigkeit:	Mindestens 2 Jahre im verschlossenen Originalgebilde.
Lagertemperatur:	nicht über 30 °C

WICHTIGE HINWEISE

- ❖ Vor Verarbeitung gut aufrühren. Eine eventuell gebildete Haut davor abnehmen.
- ❖ Eine Kontrolle der Oberfläche (vor allem bei porigen Hölzern) und eventuelles Nachwischen mit trockenem Baumwolltuch wird empfohlen.
- ❖ Gebinde stets gut verschließen und vor Luftzutritt schützen.
- ❖ Auch wenn die mit **HeneVital Hartöl Premium** beschichteten Flächen nach kurzer Zeit schon trocken und stapelfest sind, so wird die geforderte chemische und mechanische Beanspruchbarkeit erst nach einer Aushärtungszeit von einigen Tagen erreicht.
- ❖ Die Angaben beziehen sich auf Raumtemperatur (20°C / 65 % RF).

07.22/DB

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.