



Verarbeitungsrichtlinie

STAHL + ALU

(dünnere Schichtstärken für Alu)

Überwasser

Pos.	Produkt	Anstriche	Schicht- stärke µm	Verbrauch m2 / Anstrich	Härtezeit bei 20°C	Intervall	
						Min.	Max.
GB	2K-EP-Primer Light	1	40 – 60	0,20 – 0,25 kg	4 h	2 h	48 h
SP	2K-EP-Spachtel	bei Bedarf			24 h		
	2K-EP-Primer Light	Isolierung der Spachtelflecken			4 h	2 h	48 h
ZB	2K-EP-Primer Light	1	40 – 60	0,20 – 0,25 kg	4 h	2 h	48 h
DB	2K-PU-Bootslack	2	100	0,20 kg	8 h	4 h	48 h

Unterwasser Reparatur

Pos.	Produkt	Anstriche	Schicht- stärke µm	Verbrauch m2 / Anstrich	Härtezeit bei 20°C	Intervall	
						Min.	Max.
GB	2K-EP-PRIMER LIGHT	1	40 – 60	0,20 – 0,25 kg	4 h	2 h	48 h
SP	2K-EP-SPACHTEL	bei Bedarf			24 h		
ZB	2K-EP-PRIMER LIGHT	4 – 5 *	160 - 300	0,20 – 0,25 kg	24 h	12 h	48 h
DB	ANTIFOULING **	2	100	0,07 – 0,08 lt	4 h	5 h	-

Anwendung bis 5 cm oberhalb der Wasserlinie

* mit Airless dickschichtig applizierbar

** nicht für Alu

Wenn kein Antifouling erwünscht ist:

DB	2K-EP-LACK LM 40	2-3	80-120	0,15 – 0,20 kg	8 h	6 h	24 h
----	-------------------------	-----	--------	----------------	-----	-----	------

Pos.	Produkt	Anstriche	Schicht- stärke µm	Verbrauch m2 / Anstrich	Härtezeit bei 20°C	Intervall	
						Min.	Max.
GB	2K-EP-PRIMER LIGHT	2	120	0,25 kg	12 h	8 h	48 h
SP	2K-EP-SPACHTEL	bei Bedarf			24 h		
ZB	2K-EP-PRIMER LIGHT	4 *	240	0,25 kg	24 h	12 h	48 h
DB	2K-EP-LACK LM-40 ***	2-3 *	80-120	0,15 – 0,20 kg	16 h	8 h	24 h

* mit Airless dickschichtig applizierbar

*** Wenn kein Antifouling erwünscht ist

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss **vor dem Schleifen** frei von Fett, Öl und sonstigen trennenden Verunreinigungen sein.

Nach dem Schleifen sind alle Oberflächen gründlich zu entstauben.

Reinigung mit **SILIKONENTFERNER** (nicht zwischen den Anstrichen).

Die **minimale Intervall-Zeit** sollte nur von Profis beurteilt werden und ist nur für den Farbauftrag durch **Spritzen** gültig. Am wenigsten Probleme ergeben sich bei einer **Mindesttrocknung von 16 - 24 h** bis zum nächsten Anstrich (bei 20°C).

Nach Überschreiten der **maximalen Intervall-Zeit** ist ein Zwischenschliff samt Reinigung erforderlich. Evtl. Staubbindetuch verwenden. Sie kann durch hohe Schichtstärken und kältere Temperaturen deutlich verlängert werden, was durch eine verringerte Kratzfestigkeit erkennbar ist.

Diese Verarbeitungsrichtlinie hat den Zweck, den Kunden über Arbeitsschritte und -reihenfolge zu informieren. Die hier gemachten Aussagen entsprechen unserem besten Wissen und Erfahrung. Die hier gemachten Angaben stellen Vorschläge dar und bedürfen eigener Untersuchungen und Tests durch den Kunden. Der Kunde bzw. Verarbeiter hat sicherzustellen, dass diese Beschreibung nicht durch eine Neuauflage geändert oder ersetzt worden ist.